

**PMMA AKRYYLILEVYT**
**Kirkas suulakepuristettu xt**

Paksuus	Täysin levyin €/ m2	Määrämittainen €/ m2
2,0 x 2050 x 3050	25,19	33,66
2,5 x 2050 x 3050	31,57	42,57
3,0 x 2050 x 3050	38,12	50,60
4,0 x 2050 x 3050	50,60	67,21
5,0 x 2050 x 3050	63,03	84,59
6,0 x 2050 x 3050	76,23	102,52
8,0 x 2050 x 3050	101,86	135,19
10,0 x 2050 x 3050	127,49	169,07



*Akryylilevyt soveltuvat erinomaisesti lasitukseen. Akryyllilasitukset tehdään parhaiten listoittamalla ja jättämällä riittävä lämpöliikunta tila akryylilevyille. n. 6 mm/m Listoituksessa voi käyttää puisia, alumiinisia sekä muovisia tukilistoja.*

**AKRYYLILEYT, Muut sävyt**

Opal 28% ja 47%	+ 5%
Savunharmaa ja värilliset	+ 35%

Varastossa rajallinen valikoima sävyjä sekä paksuuksia.  
Tarkista saatavuus myyjältä.

**Muut Levykoot:**

750 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1500
1000 x 2000
1500 x 2000

**LEVYN PAKSUUDEN SUOSITUS:**

AKRYYLILEVYN KOKO: mm x mm	PAKSUUS mm
500 x 1000	3 - 4
1000 x 1000	5 - 6
1500 x 2000	8 - 10

**AKRYYLILEVYN TYÖSTÖOHJEET:**

Sirkkelillä sahattaessa, trapetsi terien käyttö suositeltavaa. Käytä aina teräviä teriä sirkkelissä!  
**HUOM!** Harittavien terien käyttö ei ole suositeltavaa.

Kulmahiomakoneella leikattaessa ohuen katkaisulaikan käyttö suositeltavaa.

Pistosahaa käytettäessä tue kappale hyvin, pistosahan harittavat terät saattavat murtaa levyn reunaa.

Porauksessa suositeltavaa käyttää metalliporanterää jonka kärkikulma 60 - 90 astetta, leikkuut hiottava tarvittaessa tylsemmiksi.